


# JUPITER BITUBO OX/PR - EN 559



SOLDADURA



**COLOR:** Naranja y Azul.

**CARACTERISTICAS:** Tubo compuesto de caucho natural mezclado con SBR. Refuerzo de hilos sintéticos trenzados y de alta fuerza tensora. En el exterior tiene una mezcla especial, resistente a las condiciones atmosféricas.

**USO:** Para trabajos generales de oxígeno y propano a doble conducto. Aplicaciones en la industria de corte, soldadura, etc...



|                   |                   |                    |                   |           |                       |      |          |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------------------|------|----------|
|                   |                   |                    |                   |           |                       |      |          |
| DIAMETRO INTERIOR | DIAMETRO EXTERIOR | PRESION DE TRABAJO | PRESION DE ROTURA | DEPRESION | DIAMETRO DE CURVATURA | PESO | LONGITUD |

| mm  | mm | bar | bar | bar | mm | g/m | mts. |
|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------|
| 6+6 | 13 | 20  | 60  |     |    | 295 | 100  |
| 8+8 | 15 | 20  | 60  |     |    | 360 | 100  |



**SEL** JUPITER TWIN OX-AC TS EN 559 - DIN EN ISO 3821 2 MPa (20 BAR) (\*\* mm) (YEAR) <TSE>

**SEL** URANUS - PROPANE TS EN 559 2 MPa (20 BAR) (\*\* mm) (YEAR) <TSE>

|              |                                                                                                                 |              |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| <b>NORMA</b> | BS 3212-TYPE 2<br>BS 5120-CLB TYPE N<br>UNI EN 559/DIN EN ISO 3821/DIN 8541<br>TS EN 559/NFT 47-220<br>ISO 1307 | <b>COLOR</b> |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|

